

Date  
15.05.2013

Reference  
TD&TS/ChPe

Subject  
**Cod. 001**

#### DESCRIZIONE

Lana di roccia sfusa per insufflaggio meccanico. Formato: sacchi da 25 kg.

#### APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per riempimenti dell'intercapedine della doppia parete in legno o in muratura.

#### PRESTAZIONI

- Comportamento al fuoco: il prodotto, incombustibile, se esposto a fiamme, non contribuisce allo sviluppo dell'incendio.

#### DATI TECNICI

Dato	Simbolo	Valore	U.M.	Norma
Reazione al fuoco		A1		UNI EN 13501-1

#### SPESSORI E RESISTENZA TERMICA

Spessore	[mm]	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180	200
Resistenza termica $R_D^*$	[m <sup>2</sup> K/W]	0,8	1,05	1,30	1,60	1,85	2,10	2,40	2,65	3,20	3,45	3,70	4,00	4,25	4,50	4,80	5,30

\*Densità nominale 70 kg/m<sup>3</sup>

*I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire alla descrizione generale del prodotto. E' pertanto compito e responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa documentazione siano adeguati alla specifica applicazione, in conformità alla legislazione vigente ed alle normative europee, nazionali e regionali. Rockwool Italia S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare modifiche alle caratteristiche dei prodotti.*

**Technical Support Department**

**Rockwool Italia**